



DESCRIPCIÓN

Lamina sencilla GL en forma trapezoidal para cubiertas, en acero galvanizado prepintado el lado externo y la cara interna con primer, para recibir el acabado que se requiera.

CARACTERÍSTICAS

- Elevada resistencia mecánica con posibilidad de gran separación entre apoyos.
- Se puede utilizar el acabado interior que se requiera ya que viene lista para ser aplicado.
- Esta lamina está dotada con sus accesorios de remate apropiados, que lo hacen un sistema completo y brinda un elevado aspecto estético.
- Ligero.

USOS

- Elemento de cubierta para edificaciones industriales, comerciales y residenciales.
- Elemento para fachadas por la rigidez que proporcionan las nervaduras.



ESPECIFICACIONES


- Pendiente mínima recomendada del 5% al 7%, consulte con su asesor técnico.
- Longitud mínima de 2.20 metros y máxima según normas de transporte en carreteras nacionales, transporte marítimo y manipulación.
- Ancho útil de 1 metro.
- Carga admisible según tablas.

VENTAJAS


- Facilidad de montaje y rapidez de instalación.
- Alta rigidez, permitiendo una buena distancia entre apoyos.
- Compatible con diferentes sistemas de acabados.

FIJACIÓN

Es de tipo “a la vista con el correspondiente grupo de fijación y la conformación de las partes terminales de la lamina GL, que uniéndolos forman un perfecto ensamblaje con traslape evitando el paso del agua hacia el interior sin necesidad de colocar sellos adicionales, siempre y cuando se cumplan las recomendaciones técnicas de instalación.



- 1 Tornillo autotaladrante de 1/4" x 1" con arandela y neopreno.
- 2 Lámina GL.
- 3 Traslape longitudinal.
- 4 Estructura (otros).



Calibre	Peso kg/m ²	W Δ f Δ f Δ f Δ										W Δ f Δ						
		W=kg/m ²	40	60	80	100	120	150	200	250	40	60	80	100	120	150	200	250
28	3,59	f =	2,68	2,16	1,84	1,69	1,56	1,42	1,24	1,08	2,37	2,01	1,74	1,60	1,56	1,42	1,24	0,99
26	4,41	f =	2,88	2,39	2,07	1,88	1,76	1,59	1,38	1,23	2,84	2,34	2,01	1,85	1,69	1,50	1,31	1,18
24	5,84	f =	3,39	2,77	2,40	2,16	1,96	1,76	1,52	1,38	3,00	2,52	2,18	2,01	1,91	1,75	1,52	1,37
22	7,28	f =	4,25	3,47	3,00	2,69	2,45	2,20	1,90	1,70	3,20	2,77	2,47	2,30	2,17	2,00	1,83	1,67

Los valores indicados en las tablas corresponden a el claro/luz (l) permisible con la carga máxima uniformemente distribuida (W). Las longitudes han sido determinadas en ensayos prácticos de modo que garantizan una flecha $f \leq l/200$ y un coeficiente de seguridad 3 respecto a la carga de ruptura.

METECNO presenta esta ficha como una guía y no se responsabiliza del uso que se le dé. Se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso.

En cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, y su reglamento, nuestro aviso de privacidad está publicado para usted en nuestras oficinas, así como en el siguiente enlace de internet http://www.metecnomexico.com/aviso_privacidad

ARGENTINA
 info@metecnoargentina.com
 www.metecnoargentina.com
 (114) 777 72 31

CHILE
 info@metecno.cl
 www.metecno.cl
 600 420 0000

COLOMBIA
 ventas@metecnocolombia.com
 www.metecnocolombia.com
 018000 524 000

MÉXICO
 ventas@metecnomexico.com
 www.metecnomexico.com
 01 800 715 66 44

PERÚ
 info@metecnooperu.com
 www.metecnooperu.com
 (511) 421 38 93

URUGUAY
 info@metecno Uruguay.com
 www.metecno Uruguay.com
 +54 114 777 72 31

www.metecno latinoamerica.com

